

# DELPHION









Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

# The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | More choices...

Tools: Add to Work File: Create new Work File

<u>View</u>

**Image** 

1 page

View: INPADOC | Jump to: Top

Go to: Derwent

Email this to a friend

कु Title:

JP06144944A2: METHOD FOR CARBONATING POROUS CALCIUM SILICATE

HYDRATE

P Derwent Title:

Carbonation treatment of porous calcium silicate hydrate - by applying

carbon dioxide dissolved water (Derwent Record)

€ Country:

JP Japan

%Kind:

PInventor:

**NOMURA MASARU;** 

ଟ Assignee:

ASAHI CHEM IND CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed:

1994-05-24 / 1992-11-12

**ூ** Application

JP1992000302212

Number: ণ্ট IPC Code:

C04B 38/00; C01B 33/12;

왕ECLA Code:

C04B40/02B:

SPriority Number:

1992-11-12 JP1992000302212

PURPOSE: To provide a carbonating method capable of increasing the specific surface area of a porous calcium silicate

hydrate.

CONSTITUTION: The specific surface area of the porous calcium silicate hydrate is extremely increased by allowing the porous calcium silicate hydrate to react with carbon dioxide by using a previously carbon dioxide-saturated water of ≥4 to ≤1000 times of the porous calcium silicate hydrate. As a result, by increasing the specific surface area of the porous calcium silicate hydrate, the method for carbonating the porous calcium silicate hydrate, for instance, increasing moisture absorption rate is provided. And the applications are restricted since alkali content is low.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

운Family:

None

**©Other Abstract** Info:

CHEMABS 121(12)140309Z CAN121(12)140309Z DERABS C94-206239

DERC94-206239 JAPABS 180456C000136 JAP180456C000136










Nominate



this for the Gallery...



......

L(2-D3)

94-206239/25 LO2 ASAH 92.11.12
ASAHI KASEI KOGYO KK \*JP 06144944-A
92.11.12 92.JP-302212 (94.05.24) CD4B 38/00, CD1B 33/12
\*Carbonation treatment of porous calcium silicate hydrate - by applying carbon dioxide dissolved water
C94-094328

Carbonation is applied to the porous calcium silicate hydrate in the presence of carbon dioxide-dissolved water having a wt. of 4 · 1000 times the porous calcium silicate hydrate.

USE/ADVANTAGE · Carbonation in the presence of an aq. soln. dissolves Ca. The result increases the amt. of silica gel per gram of prod., and increases specific surface area. The porous calcium silicate hydrate has improved specific surface area and increased coefft. of moisture absorption and has low alkalinity. The wasted light wt. foamed concrete comprising mainly porous calcium silicate hydrate is effectively used at low cost. (4pp Dwg.No.0/0)

User = Greeme BROXAM (cpabrg) N2-55 PAN= 94-208239 Pg 1 of 1

BEST AVAILABLE COPY

# (19) B 本国特龄 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-144944

(43)公開日 平成6年(1994)5月24日

(51) Int.CL<sup>6</sup>

激別紀号

PΙ 庁内盛理番号

技術表示箇所

C 0 4 B 38/00

C01B 33/12

7202-4G

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号

特质平4-302212

(71)出贸人 000000033

旭化成工業株式会社

(22) 出願日

平成4年(1992)11月12日

大阪府大阪市北区堂岛浜1丁目2番6号

(72) 発明者 野村 勝

茨城県猿岛郡境町大字染谷106 旭化成工

菜株式会社内

(54) 【発明の名称】 多孔質珪酸カルシウム水和物の炭酸化処理方法

# (57) 【要約】

【目的】 多孔質珪酸カルシウム水和物の比表面積を増 大させる炭酸化処理方法を提供する。

【構成】 多孔質珪酸カルシウム水和物に対して炭酸ガ スが予め飽和した水を4倍以上、1000倍以下用いて 炭酸ガスと反応させることで、多孔質珪酸カルシウム水 和物の比表面積を著しく増大させる多孔質珪酸カルシウ ム水和物の炭酸化処理方法。

【効果】 本発明によれば、多孔質珪酸カルシウム水和 物の比表面積を増大させることで、例えば吸湿率等を増 大させた多孔質珪酸カルシウム水和物の炭酸化処理方法 を提供することができる。マタ、アルカリ分が低いの で、用途が限定されることがない。

1

### 【特許請求の範囲】

【翻求項1】 多孔質珪酸カルシウム水和物を、炭酸ガスの溶解した水の存在下で炭酸化させる事を特徴とする 多孔質珪酸カルシウム水和物の炭酸化処理方法

【請求項2】 炭酸ガスの溶解した水の重量が多孔質珪酸カルシウム水和物の4倍以上1000倍以下である、 請求項1に記載の多孔質珪酸カルシウム水和物の炭酸化 処理方法

【請求項3】 多孔質珪酸カルシウム水和物がソノライト、トパモライト、ジャイロライト、フォシャジャイト、ヒレブランダイトから選ばれる1 団または、2 種以上の混合物である簡求項1に配軟の多孔質珪酸カルシウム水和物の炭酸化処理方法

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は多孔質珪酸カルシウム水 和物の炭酸化処理方法に関し、特にその比接面積を著し く増大させる炭酸化処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】多孔質珪酸カルシウム水和物を主成分と 20 する軽量気泡コンクリート (以下ALCと略称する) は、建材や断熱材として多用されている。ALC製造工場において若干の不良品(微細なクラック等が入った程度のもの)が発生する事がある。また、ビルや住宅の建設現場や断熱材の施工現場においては、ALCの端材(切れ端)が多く発生しており、これらALCの不良品やALCの端材は、たいてい廃薬処分されている。

【0003】しかし、ALCの蝌材はむろん、ALCの不良品も組成的には正常な製品と何ら変わらないものである。そのため端材を廃棄処分せずに有効利用すること 30 が求められているところである。ALCの成分である多れ質珪酸カルシウム水和物は多孔体であるため、多くの細孔を持ち、30m²/g前後の比表面積を有する。また、自然条件下での炭酸化及び炭酸ガスによる強制炭酸化を行った多孔質珪酸カルシウムにおいては、60m²/g程度となることが知られている。前記の事実から本発明者は、この特徴を生かす多孔質珪酸カルシウムの利用法、例えば多孔質珪酸カルシウム水和物を吸退剤として利用することについて検討を行った。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記多孔質珪酸カルシウム水和物は、上記のようにかなりの比表面積を有するものの、その吸湿率は従来の吸湿剤に比べて小さく、実用に向くものではなかった。従って本発明は、多孔質珪酸カルシウム水和物を利用することによって、吸湿剤にも使用しうる多孔質珪酸カルシウム水和物を得るための炭酸化処理方法を提供することを目的とするものである。

# [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の第1は、多孔質 50

建酸カルシウム水和物を、炭酸ガスの溶解した水の存在 下で炭酸化する事を特徴とする多孔質建酸カルシウム水 和物の炭酸化処理方法であり、第2は、炭酸ガスの溶解 した水の重量が多孔質建酸カルシウム水和物の4倍以上 1000倍以下で、多孔質建酸カルシウム水和物を反応 させる方法であり、第3は、ソノライト、トバモライ ト、ジャイロライト、フォシャジャイト、ヒレブランダ イトから選ばれる1種または、2種以上の混合物である 多孔質建酸カルシウム水和物を炭酸ガスの溶解した水の 存在下で炭酸化する事を特徴とする多孔質建酸カルシウム水和物の炭酸化処理方法である。

【0006】本発明に使用する多孔質珪酸カルシウム水和物としては、何えば珪酸質原料と石灰質原料とを混合してスラリー状にしたものをそのまま高温高圧水蒸気接生、あるいは該スラリーに発泡剤、起泡剤などの気泡生成剤をも混合したスラリー状物を型枠内で硬化した後、高温高圧水蒸気接生してなるALC等の無機多孔質の人工鉱物等を挙げることができる。この多孔質珪酸カルシウム水和物には、前配のALC等の製造工程で発生する不良品や、ビルや住宅等への建設中に発生する端材などを使用することができる。

【0007】多孔質珪酸カルシウム水和物の具体的成分としては、ゾノトライト、トバモライト、ジャイロライト、フォシャジャイト、ヒレブランダイト等であり、これらの成分のうちいずれか1つを単独成分とするものでも、2種類以上を混合成分とするものでもよい。また、CSHゲルや未反応の建酸質原料等が含まれていても良い。

【0008】多孔質建酸カルシウム水和物の粒径は特に限定されるものではないが、反応性や製品の利用性から0.6mm以下が好ましい。炭酸ガスの溶解した水を得るには、炭酸ガスを公知の方法によって蒸留水等の水に溶解させれば良く、例えば水に炭酸ガスを吹き込む方法等が挙げられる。炭酸ガスの濃度は特に限定されないが、炭酸ガス溶液のpHが4~5程度となる様に炭酸ガスを溶解させれば、効率良く多孔質達酸カルシウム水和物の炭酸化を行うことができる。

[0009]本発明の多孔質珪酸カルシウム水和物を炭酸ガスの溶解した水の存在下で炭酸化するには、炭酸ガの スの溶解した水と多孔質珪酸カルシウム水和物を接触させれば良く、前配炭酸ガス溶解水中に多孔質珪酸カルシウム水和物を浸液させる方法などが挙げられる。炭酸化反応中に、炭酸ガス溶解水中へ炭酸ガスを吹き込むなどして常に溶解水中の炭酸ガス濃度をある程度に保っておけば、より効率良く炭酸化を行うことができる。

### {0011}

【作用】多孔質珪酸カルシウム水和物を炭酸化処理する ことにより、多孔質珪酸カルシウム水和物中にシリカゲ ルと炭酸カルシウムが生成するが、本発明のようにこの 反応を大量の水溶液中にて行えば、カルシウム分が水溶 液中に溶解し、生成物のグラム当たりのシリカゲルの量 が増大し、比扱面積がさらに増大する。

## [0012]

【実施例】以下に、実施例、比較例を用いて本発明をさ らに詳しく説明する。実施例、比較例に示す比表面積、 及び吸湿率は、以下の方法で測定した。

# ①比表面積測定

日機装製ベータソープ表面検計を用いて測定した。

#### [0013] ②吸湿率砌定

JIS 20701の測定方法に従い測定した。

#### [0014]

【参考例】ビル建設現場で発生したALC蛸材を回収 し、クラッシャーで潰してから、中の鉄筋を引き抜いた のち、ハンマーミルで粗粉砕した。このようにして得た 粉状ALCを得た。このALC粉(含水率30%程度) の比表面積及び吸湿率を表1に示す。このALC粉を以 下の実施例及び比較例で使用した。

# [0015]

【実施例1】蒸留水に炭酸ガスを吹き込み飽和させの ち、pHを4. 4程度に調整した溶液に参考例で得たA LC粉の鼡量比率を4:1で添加し、この溶液中に炭酸 ガスを500cc/mlnで流し込んだまま、提弁機で 300rpmの提弁速度で提弁する。この状態で8時間 反応させる。その後前配溶液からALC粉をろ別し乾燥 30 することによって炭酸化ALC粉を得た。得られた炭酸 化ALC粉について、比表面積及び吸温率を測定した。 この結果を表1に示す。

## [0016]

【実施例2】実施例1において、炭酸ガスの溶解した蒸 留水とALC粉の重量比率を50:1で添加した以外は 同様の方法によって炭酸化ALC粉を得た。 得られた炭 酸化ALC粉について、比表面積及び吸湿率を測定し た。この結果を表1に示す。

#### 10 [0017]

【実施例3】実施例1において、炭酸ガスの溶解した蒸 留水とALC粉の瓜量比率を100:1で添加した以外 は同様の方法によって炭酸化ALC粉を得た。得られた 炭酸化ALC粉について、比表面積及び吸湿率を測定し た。この結果を表1に示す。

# [0018]

【実施例4】実施例1において、炭酸ガスの溶解した蒸 留水とALC粉の重量比率を1000:1で添加した以 外は同様の方法によって炭酸化ALC粉を得た。得られ 粗粉砕物をふるい分けて、平均粒径が0.6mm以下の 20 た炭酸化ALC粉について、比表面積及び吸湿率を測定 した。この結果を表1に示す。

#### [0019]

【比較例1】参考例のALC粉重量比率を炭酸ガス雰囲 気中に36時間放置後取り出し、乾燥させることによっ て炭酸化ALC粉を得た。得られた炭酸化ALC粉につ いて、比表面積及び吸湿率を測定した。この結果を表1 に示す。

[0020]

【表1】

	•				
	•	奥施例 1	実施例 2	宾施例 3	実施例 4
反応条件(溶液/粉体)		4	5 0	100	.1 0 0 0
比表面發 (m³/g)		100	1 1 3	1 3 2	139
吸湿率(%)	20 R H %	6	7	. 9	1 0
	50RH%	7	8	1 1	1· 2
	90RH%	1 0	1 2	1 3	1 4
		容考例	比較例 1		
反応条件		未処理	炭酸ガス 雰囲気		•
比表面發(m³/g)…		27	- 55		
吸 湿 率 (%)	20RH%	4	5		
	5 0 R H %	5	6		
	90RH%	6	8		

# [0021]

【発明の効果】本発明の構成にすることにより、簡便な 方法によって多孔質珪酸カルシウム水和物の比较面積を 向上させ、吸湿率を増大させた多孔質珪酸カルシウム水

和物を提供することができる。また、アルカリ分が低い ことにより、製品の用途が従来の多孔質珪酸カルシウム と比較して、広くなる。さらに、いままで廃棄されてい たALC畑材を安価な方法によって有効利用できる。